


Funi spiroidali - *Spiral strands*

Formazione secondo EN 12385-10 - *Construction conforming to EN 12385-10*



- Elevata sezione metallica
- Zincatura "Pesante" EN 10264-3 cl "A"
- Lubrificazione interna anti ossidante
- Presirata al 50 % del MBF - su richiesta
- Modulo di elasticità 160 kN/mm² (dopo prestiratura)
- *Very high metallic area*
- *Heavy galvanization EN 10264-3 cl "A"*
- *Special lubrication inside*
- *Pre stretched at 50% of MBF (on request)*
- *Elastic modulus 160 kN/mm² (after prestetching)*



| Diametro Diameter | Formazione Construction | Sezione Section | Peso Weight | 1570 N/mm ² kN | 1770 N/mm ² kN |
|----------------------|----------------------------|--------------------|----------------|------------------------------|------------------------------|
| mm | | mm ² | Kg | | |
| 12 | 1x19 | 84.1 | 0.69 | 119 | |
| 13 | 1x19 | 98.8 | 0.82 | | 157 |
| 14 | 1x19 | 115 | 0.95 | 162 | |
| 14.5 | 1x19 | 123 | 1.02 | | 196 |
| 16 | 1x19 | 150 | 1.24 | 211 | 238 |
| 18 | 1x19 | 189 | 1.71 | 268 | 302 |
| 19 | 1x19 | 211 | 1.82 | | 336 |
| 22 | 1x37 | 282 | 2.44 | 390 | 439 |
| 24 | 1x37 | 336 | 2.90 | 464 | 526 |
| 26 | 1x37 | 394 | 3.56 | 544 | 614 |
| 30 | 1x37 | 524 | 4.56 | 725 | 817 |
| 32 | 1x37 | 597 | 5.17 | 824 | 930 |
| 36 | 1x61 | 754 | 6.88 | 1040 | 1170 |
| 38 | 1x61 | 840 | 7.37 | 1160 | 1310 |
| 40 | 1x61 | 931 | 8.50 | 1290 | 1450 |
| 42 | 1x91 | 1020 | 9.35 | 1410 | 1590 |
| 44 | 1x91 | 1120 | 9.80 | 1550 | 1750 |
| 48 | 1x91 | 1340 | 11.60 | 1850 | 2080 |
| 51 | 1x91 | 1510 | 13.60 | 2090 | 2350 |
| 54 | 1x91 | 1690 | 15.26 | 2340 | |
| 57 | 1x91 | 1890 | 17.11 | 2610 | |
| 60 | 1x91 | 2090 | 19.03 | 2890 | |
| 64 | 1x91 | 2380 | 21.47 | 3280 | |
| 66 | 1x91 | 2530 | 22.89 | 3490 | |

